

EXTRA WORK®

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие полов и вертикальных конструкций, общественных помещениях, квартирах, выставочных залах, и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ручная укладка гладким металлическим шпателем. Максимальная толщина слоя - 1 мм. Для получения большей толщины делать больше слоев. После укладки слоя, дождаться его полного высыхания и перед укладкой следующего слоя - зачистить щеткой или наждачной бумагой. Мастика SMA 35 может быть использована самостоятельно или как подложка для покрытия мастикой SMA 41. Продукт и красители с оксидами или пигментами растворяются пресной водой.

ОПИСАНИЕ

Однородный, однокомпонентный тестообразный продукт, разводится, с кварцевым калиброванным наполнителем. Наилучшая адгезия с покрытиями из цемента достигается после их обработки Primer 12M.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет: светло серый

Сухой остаток: ~ 85

Время затвердевания: (0.5 - 1 мм, 25°C) 1 - 2 часа

Время затвердевания: (1 - 2 мм, 25°C) 6 - 8 часов

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВЕРДЕВШЕЙ СИСТЕМЫ

Окончательный цвет: светло серый

Средний расход: ~ 3 кг/м²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт наносится только на чистые и сухие поверхности. Время затвердевания – переменное, зависит от толщины слоя, поглощения основы и температуры окружающей среды.

ХРАНЕНИЕ

Продукт хранить в герметично закрытой таре, в сухом месте. **БОИТСЯ МОРОЗА.**
Выполнять правила техники безопасности и промышленной гигиены, а так же
правила утилизации отходов.

TA = комнатная температура ($23 \pm 2^\circ\text{C}$)

Коэффициенты пересчета: $1 \text{ mPas} = 1 \text{ cPs}$ $1 \text{ MN/m}^2 = 10 \text{ kg/cm}^2 = 1 \text{ MPa}$