

TRIKO®

ОПИСАНИЕ

Прозрачная, жёлтая, белая, базируется на водорастворимых смолах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обработка: нанесение валиком для пропитки и насыщение цементных поверхностей; смешение с кварцами и фиброй для нанесения шпателем: финальная лакировочная обработка настилов полов с цветовой отделкой. Антикоррозийный эффект на металлических конструкциях: по этому особенно предназначается для:

- Настилов полов промышленного производства при легкой и средней интенсивности движения.
- Гаражей, складов.
- Сборочных участков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Продукт, не смешанный: 100 - 100 В - 120 С

Усушка: 70 % с/а

Выработка: согласно поглощению поверхностью и окончанию 0,80 м².

Температура: применяется от + 5 ° С до + 40 ° С; РЕКОМЕНДУЕТСЯ + 20°С - не выдерживает холод.

Высыхание при + 20 ° С: от пыли 6 часов.

Сухой на ощупь: 12 часов.

Полное затвердевание: 24 часа.

Интервал между двумя слоями: 24 часа.

Перемещать тяжелые грузы: 4 – 5 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность, даже влажная, должна быть очищена.

Соедините эти три компонента в пропорции: А=100 - В=100 - С=120 и тщательно смешайте.

Готовый к применению продукт, наносится кистью валиком в одном или более направлениях.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря новой химической концепции формулы, продукт можно считать уникальным из-за:

- Низкой вязкости и глубокого проникновения в поверхность, даже когда она недавно сделана (с высокой влажностью).
- Отсутствия загрязнения от паров растворителей, чем гарантируется здоровье присутствующих людей или пищевых продуктов.

Пол, хорошо пропитанный TRIKO, прекращает крошиться и разрушаться, поверхность становится непроницаемой, блестящей и легко моющейся.

ХРАНЕНИЕ

Сохранность продукта гарантируется в течение года при хранении в оригинальной запечатанной упаковке. Хранить в сухом месте при температуре не менее + 5 °. Не замораживать.