

## **WORK®**

### **ОПИСАНИЕ**

Однокомпонентная паста, не содержит растворителя, основана на синтетических смолах, с добавками и загустителями, выпускается с минеральными наполнителями и кварцами с контролем размера частиц.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Создание монолитных настилов пола со специфическими эффектами внешнего вида: лопатчатый, грибовидное облако, губчатый и т.д. Поэтому возможно создание индивидуальных поверхностей: с художественным оформлением, геометрическими рисунками и т.д., Так как материал имеет очень хорошую адгезию с поверхностью, которая будет покрыта, то в первую очередь используется для восстановления и обновления, а также как защита от разрушения поверхностей, сделанных из:

- Цемента.
- Мрамора и керамики.
- Асфальта.
- Линолеума.
- Деревя.

WORK применяется в: магазинах, механических цехах, складах, квартирах и там где необходим эстетичный ремонт.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Удельный вес:** 1,6 Кг/л

**Усушка:** 90 %

**Температура:** для применения - минимум +5°C; РЕКОМЕНДУЕМАЯ + 20°C

**Отверждение:** переменное зависит от

- Толщины покрытия.
- Адсорбции подложки.
- Температуры помещения.
- Вентиляции помещения.

При средней толщине покрытия, приблизительно 2мм и температуре + 20 ° C, с хорошей вентиляцией, продукт отвердевает приблизительно через 8 часов.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Поверхность должна быть сухой и чистой, без выбоин и рыхлых, отделяющихся частей.

Нанесите на поверхность PRINK.

После просушки, вручную уложите WORK, выравнивая по толщине (приблизительно 2 - 3 мм) металлическим гладким шпателем. Возможно использование осушителей, 5 - 15 %, чтобы увеличить скорость отверждения. Как только слой затвердеет, его желательно обработать наждачной бумагой, с последующей очисткой и удалением пыли. В случае необходимости можно разбавить PRINKом. Далее зачистите поверхность и проверьте уровень.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Желательно не делать толщину покрытия более 2 - 3 мм, иначе могут появиться микротрещины сжатия во время процесса отверждения (в любом случае восстанавливаемы) и слишком длительное время стабилизации.

#### ХРАНЕНИЕ

Сохранность продукта гарантируется в течение года при хранении в оригинальной запечатанной упаковке. Хранить в сухом месте при температуре не менее + 5 °. Не замораживать.